

DATABLAD

Datum: 2020-03-24



Produktnamn: AcryRoad E-68

Försäljning: ColorPoint Osby Kemi AB, Modellgatan 7, S 283 50 Osby
Tel +46-479-131 90

E-post: info@colorpoint.se Hemsida: www.colorpoint.se

Användningsområde: Linjemålningsfärg för betongytor på industriområden

Färg	Vit, Standardkulörer
Densitet	~1,4 kg/ dm ³
Bindemedel	Hybridharts
Övrigt	Viskositet, luminans etc. se separat specifikation
Förpackning	5 och 20 liter spann
Förvaring	Svalt och torrt
Materialåtgång	20 liter räcker till ca 50m ² (~500 meter 10 cm linje)

AcryRoad E-68 är en snabbtorkande 1-komponentfärg särskilt avsedd för linjemålning på industrigolv. Innehåller stor andel "gröna lösningsmedel". AcryRoad E-68 har en svag lukt jämfört med de flesta andra linjefärger. Det speciella hybridhartset samt dess höga halt ger exceptionell slitstyrka jämfört med flertalet andra 1-komponentsystem. Innehåller inga mjukgörare. Torrfilmen har en lätt blank yta med god kemikalieresistens. Produkten har god UV-beständighet och kan appliceras i områden exponerade mot solljus utan att gulna. AcryRoad E-68 har speciellt god vidhäftning mot betonggolv (även de flesta typer av slipade golv). Kan även appliceras på sten och asfalt. Kan användas under kallare vår- och höstförhållanden förutsatt att nedan krav på bl a underlag, temperatur och torrhet är uppfyllda.

Linjering kan utföras med minimalt krav på avstängningstider vilket oftast inte är möjligt med 2-komponentsystem. Enkel att hålla ren samt går att fräscha upp med ett nytt färglager vid behov.

Sopa underlaget manuellt eller med maskin. Avlägsna/ tvätta bort lösa partiklar såsom sand, lera, oljor, fetter etc. (låt torka helt innan målning påbörjas). Asfalt och betong ska vara minst 14 dagar gammal. Betong skall vara helt fri från rester av cementhud etc. Vid tveksamhet testmåla först och utvärdera. Underlag skall vara torrt (använd fuktmätare vid behov). **Tänk på daggpunkten! Mät ytans temperatur och säkerställ att den är minst 3°C högre än daggpunkten.** Vindhastighet och ytans temperatur skall vara inom avtalade gränser. Starta inte applicering om regn förväntas inom en timma efter arbetets slutförande. Stäng av det nymålade området för trafik till dess att linjerna kan trafikerats med fordon.

Observera att torktiden är beroende av våtfilmens tjocklek, omgivande temperatur och luftfuktighet. Yttorr inom 15 minuter vid +20°C / 50% RH (normal våtfilm ~500 gram per m²) samt helt torr efter en till två timmar. Lagras svalt och torrt. Blanda färgen väl. Lämplig för både högtryck (air-less) och lågtrycksutrustning. För enklare linjering använd ColorPoint linjeroller bredd 5 eller 10 cm. Kan spädas något för lägre viskositet. Spädning och rengöring av verktyg sker lämpligen med Butylacetat eller Xylen.

De tekniska data vi redovisar liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på underlag från vår leverantör. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning. För uppföljning rekommenderar vi att löpande noteringar förs vad gäller batch-nummer, datum, plats, klimatdata, temperatur, vägförhållanden, eventuella förarbeten, lagringsförhållanden etc. Detta dokument uppdateras löpande. Reservation för skrivfel.